

Ficha Técnica MicroSeal

Descripción:

Es un producto especialmente formulado para constituir la última capa que proporciona protección e impermeabilidad a las superficies revestidas con microcemento. Presenta una elevada resistencia química y mecánica: abrasión, agua, rayado, manchas, luz solar y ultravioleta o productos de limpieza.

Aplicables en interior y exterior, consiguiendo acabados antideslizantes e impermeables.

Sella el poro del Microcemento frente al agua corriente (contacto ocasional), pero no es un impermeabilizante.

Como aplicar:

Antes de aplicar Microseal® es necesario comprobar que la superficie esté seca y libre de polvo. En función de las condiciones climáticas y de la ventilación del espacio de trabajo, será necesario asegurar un correcto secado del Microcemento. Se recomienda como mínimo dejar transcurrir entre 24/48 horas antes de aplicar Microseal.

- Aplicar con brocha o rodillo de pelo corto o microfibra.
- La aplicación debe realizarse a temperaturas ambientales entre 10°C y 30°C.
- Se pueden aplicar en un día 1 - 2 capas, dejando secar 3 horas entre capas. Antes de aplicar la segunda mano recomendamos lijar ligeramente la primera mano con lija de grano 400.

En caso de tratar zonas húmedas y/o de alto tránsito, aplicar 4 capas de microseal. Dejar secar al menos 48h antes de la puesta en uso de la superficie. El curado total dependerá de las condiciones ambientales. A 23°C y 50% de humedad será de 7 días.

Ventajas y beneficios:

- Especialmente para proteger superficies de Microcemento®.
- Alta resistencia a la abrasión y al rayado.
- Buena resistencia al agua y a la alcalinidad.
- Inalterable a la luz ultravioleta (no amarillea).
- Potencia el color de los revestimientos de Microcemento®, manteniendo la textura original.
- Secado rápido y fácil aplicación.
- Bajo olor
- Sin APEOs, NMP, amoníaco, isotiazolinonas y formaldehído.
- Compatible con una amplia gama de soportes, lo que lo hace indicado para la protección y decoración de una amplia variedad de superficies.

Vida útil y almacenamiento:

Microseal tiene una vida útil de 12 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y éste no ha sido abierto.

Evite caídas del envase al ser transportado. Almacene en lugar fresco, seco, siempre en la sombra.

Precauciones:

Producto no inflamable. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

No ingerir, en caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Uso de mascarilla con absorbente químico
- Gafas protectoras y guantes de gomas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

360^o CONCRETO



Presentación:

- Envase de 1 Litro.
- Galón de 3,7 Litros.
- Tanque de 18,75 Litros.

Información Técnica:

Color: Transparente (en película seca)

Apariencia: Satinado o Mate

Dureza Shore D: 70 ± 3

Densidad: 1,03 ± 0,01g/cm³

Viscosidad dinámica (L3 a 250 rpm): 150 ± 25 mPa•s

Viscosidad estática (L2 a 20 rpm): 175 ± 25 mPa•s

Viscosidad en Copa Ford 4mm: 50 ± 10 s

Temperatura de aplicación: >8°C

Secado al tacto: (23°C, 50% wt): 1 - 2h

Repintado: (23°C, 50% wt): 3h

Secado: (23°C, 50% wt): 24h

Rendimiento aprox: 20m² por cada galón (a una capa).

Notas Legales

La información y recomendaciones suministradas con relación a la aplicación y uso final de los productos CONCRETO 360, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia de CONCRETO 360 sobre los productos y almacenamientos, manipulación y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de CONCRETO 360. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. CONCRETO 360 se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos.

Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Página Web:

www.concreto360.com
www.concretoestampado.com.ve

Email:

ventas@concreto360.com
distribuidor@concreto360.com

Redes:

@concreto360latam
@concretoestampadopty

Llamanos:

+507 6307-8502
+507 6442-5310
+507 341-9095