

Ficha Técnica MonocapaCrete

360^o CONCRETO

Descripción:

Revestimiento mineral convencional para impermeabilización de todo tipo de fachadas, principalmente orientado a: exteriores e interiores, muros, techos y obras nuevas.

Aplicaciones:

- Cerramientos de ladrillos. -Bloques de termoarcilla.
- Bloques de hormigón. -Bloques aligerados.
- Muros de concreto en general.

Ventajas y beneficios:

- Impermeabilización de fachadas. -Fácil aplicación.
- Acabados duraderos y resistentes.

Como aplicar:

Mezclar con 5-6 litros de agua limpia por saco, manual o con equipo eléctrico. Extender el producto con llana o proyectador motorizado sobre el soporte, creando una superficie uniforme hasta alcanzar el espesor deseado por capas. Los despieces marcados con juntillas delimitan paños de trabajo y sirven de maestras para regular el espesor del material.

Recomendaciones de uso:

- Respetar las proporciones de agua indicadas, para evitar variación de color.
- Evitar la aplicación a temperatura bajas para prevenir la aparición de eflorescencias.
- No aplicar con humedad ambiental ni insolación directa.
- En las uniones entre soportes de diferentes naturalezas y puntos singulares armar el mortero con malla 200
- Para adaptar la puesta de obra en tiempos fríos utilizar el acelerador de fraguado
- En colores intensos aplicar en dos manos para obtener un resultado homogéneo.

Preparación del soporte:

- Los soportes, tanto cerramiento cerámicos, hormigón y enfoscados de morteros, deben ser planos, estables y resistentes.
- Eliminar todos los restos de suciedad, polvo y resto de otros materiales (desenclavantes, grasas).
- En puntos singulares donde existe el riesgo de figuración preparar la superficie con super adherente y malla 200.
- Con fuerte calor y viento seco, humedecer previamente el soporte y dar una primera capa de fondeado, igual en soportes muy absorbentes.
- Aplicar imprimación y/o membranas de adherencia sobre hormigones lisos o soportes de absorción.

Almacenamiento y transporte:

El tiempo de almacenamiento es de 8 a 12 meses en su empaque original, bien cerrado en lugar fresco, seco y bajo techo. Transportar bajo las precauciones normales para cemento.

Precauciones:

Se requiere para su aplicación la utilización de la protección normal. No aplicar sobre hormigón celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plástico, aislamientos y materiales de poca resistencia mecánica.



Presentación:

Sacos anti humedad de 20 Kilogramos

Información Técnica:

- Agua de amasado: 5-6 Litros / saco
- Densidad en masa: 1,5 - 1,8 g/cm³
- Granulometría máxima: 1,1mm
- Espesor máximo de aplicación: 10-12mm
- Espesor mínimo de aplicación: 2-3mm
- Densidad del polvo: 0,4 - 0,8 g/cm³
- Densidad de la mezcla: 1,5 - 1,8 g/cm³
- Granulometría: 1.1mm
- Resistencia a la compresión: 3.5 MPa (CSIII)
- Reacción al fuego: Clase A1
- Composición: Cemento, áridos de granulometría compensada, cristales de cuarzo, pigmentos minerales, aditivos orgánicos.
- Rendimiento aprox: 3,32Kg/m² y 3mm de espesor.

Notas Legales

La información y recomendaciones suministradas con relación a la aplicación y uso final de los productos CONCRETO 360, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia de CONCRETO 360 sobre los productos y almacenamientos, manipulación y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de CONCRETO 360. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. CONCRETO 360 se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos.

Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Página Web:

www.concreto360.com
www.concretoestampado.com.ve

Email:

ventas@concreto360.com
distribuidor@concreto360.com

Redes:

@concreto360latam
@concretoestampadopty

Llamanos:

+507 6307-8502
+507 6442-5310
+507 341-9095