

## Ficha Técnica Spray Deck

### Descripción:

Es un producto formulado para aplicar un sistema de recubrimiento decorativo sobre concreto rústico nuevo o deteriorado, tanto en exteriores como en interiores; ofreciendo amplias posibilidades decorativas a las superficies por su variada gama de colores y versatilidad de diseños; logrando pisos ultradelgados (3 mm de espesor) de alta resistencia.

### Aplicaciones:

Spray Deck se aplica sobre superficies de hormigón o mortero de cemento, nuevas o a rehabilitar, horizontales o verticales, presenta una gran adherencia y flexibilidad, no absorbe el calor producido por la radiación solar. Por estas características técnicas y las múltiples combinaciones de colores, es ideal para interiores y exteriores de todo tipo, en especial en zonas húmedas como spas, piscinas, aceras peatonales, entradas a urbanizaciones tanto peatonales como de tráfico rodado en el ámbito residencial y comercial.

### Como aplicar:

Se debe limpiar previamente el soporte de todo tipo de restos con agua a presión. Antes de aplicar Spray Deck es necesario preparar el área totalmente aplicando SuperCrete en toda la superficie a trabajar la cual funciona como adherente creando una película adhesiva con el propósito de pegar el cemento viejo con el nuevo producto. En el caso de soportes de nueva ejecución, tratar la superficie con ácido clorhídrico diluido al 10-15% para neutralizar la alcalinidad y eliminar la lechada de cal, aclarar con abundante agua y dejar el tiempo necesario para un completo secado. Si hay grietas repare mediante métodos como colocación de malla fibra en el área afectada.

### Ventajas y beneficios:

- Anti-resbalante
- Impermeable
- Bajo mantenimiento
- Diseños ilimitados.
- Resistente al: Moho, a cambios de temperatura y químicos

### Almacenamiento y transporte:

El tiempo de almacenamiento es de 8 a 12 meses en su empaque original, bien cerrado en lugar fresco, seco y bajo techo, sobre estibas y reguardado de la humedad No deteriorados. No hacer pilas de más 250 kg.

Transportar bajo las precauciones normales para cemento.

### Precauciones:

Se requiere para su aplicación la utilización de la protección normal durante su aplicación, utilizar gafas, mascarilla y guantes de caucho, etc. Limpiar inmediatamente después de su uso todas las herramientas y útiles de aplicación con agua. El material endurecido sólo puede eliminarse por medios mecánicos.

### Colores y acabados:

Spray Deck está disponible en una gama de colores, igualmente se pueden producir colores bajo pedido para proyectos y cantidades específicas.

Paleta de colores disponible en el código QR.



# 360<sup>o</sup> CONCRETO



### Presentación:

Sacos de 20 Kilogramos

### Información Técnica:

Resistencia a la Compresión:

- 1 día 275 Kg/Cm<sup>2</sup>
- 3 días 430 Kg/Cm<sup>2</sup>
- 7 días 480 Kg/Cm<sup>2</sup>
- 28 días 555 Kg/Cm<sup>2</sup>

Resistencia a la Tensión:

- 1 día 16 Kg/Cm<sup>2</sup>
- 3 días 33 Kg/Cm<sup>2</sup>
- 7 días 63 Kg/Cm<sup>2</sup>
- 28 días 63 Kg/Cm<sup>2</sup>

Rendimiento aprox: 10m<sup>2</sup>. 2Kg por m<sup>2</sup>.

Espesor: 3mm (1/8").

No aplicar con temperatura ambiental por debajo de 5°C ni por encima de 43°C.

La capa no debe exceder nunca 1/8 de pulgada o 3mm.

Curado mínimo para ser pisado es de 8 horas, recomendándose en general el acceso peatonal a las 24 horas y el de tráfico rodado a las 48 horas.

No aplicar sobre hormigones o morteros de edad inferior a 7 días.

### Notas Legales

La información y recomendaciones suministradas con relación a la aplicación y uso final de los productos CONCRETO 360, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia de CONCRETO 360 sobre los productos y almacenamientos, manipulación y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de CONCRETO 360. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. CONCRETO 360 se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos.

Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

### Página Web:

www.concreto360.com  
www.concretoestampado.com.ve

### Email:

ventas@concreto360.com  
distribuidor@concreto360.com

### Redes:

@concreto360latam  
@concretoestampadopty

### Llamanos:

+507 6307-8502  
+507 6442-5310  
+507 341-9095